



光源:メタルハライドランプ

試験条件

【L(ライト:光)】20hr/サイクル

紫外線強度:70mW/cm²

ブラックパネル温度:53℃、湿度50%RH

【D(デュー:結露)】4hr/サイクル

紫外線強度:0mW/cm²

ブラックパネル温度:30℃、湿度98%RH

【スプレー噴射:降雨】D前後に30秒間

経過時間ごとの色調の変化を比較

実施:2012年11月